

IGIENIX TERMOISOLANTE



Idropittura ad isolamento termico, fonoassorbente, anticondensa e con film resistente alla muffa.

Colore	Bianco
Confezioni	1 – 4 – 10 – 15 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine viniliche, microsfere di vetro e additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.
Peso specifico medio	1,100 kg/l.
Soprapplicazione	3 - 4 ore.
Resa	8 - 10 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	22% \pm 2.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Opaco.

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego Per la pitturazione di superfici murali in genere, quando si vogliono ottenere effetti termoisolanti, fonoassorbenti, anticondensa e prevenire la formazione di muffa

Applicazione Pennello, preferibilmente a rullo

Diluizione 15 - 20% in volume con acqua

Tinteggiatura Con tinte pronte Super Printal.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi:

- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura delle superfici, per la totale eliminazione delle incoerenze presenti.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Igienix Termoisolante, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Muri vecchi:

- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Igienix Termoisolante, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Muri con presenza di muffe:

- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita solo sulle superfici contaminate, impregnando bene il supporto.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita su tutte le superfici.
- Attendere minimo 6 ore
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.

- Applicare due mani di Igienix Termoisolante, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

Note:

Evitare l'utilizzo di soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina) in sostituzione dell'Igienix. I cicli Igienix risultano inefficaci su superfici trattate con candeggina.

Nel caso di superfici degradate, applicare una mano a pennello di Ancoral PLS, diluita al 40-60% in volume con Diluente Sintetico 914090L

Voce di capitolato

Idropittura ad isolamento termico, fonoassorbente, anticondensa e con film resistente alla muffa (tipo Igienix Termoisolante); a base di resine viniliche, microsferi di vetro e additivi specifici per prevenire lo sviluppo delle muffe.

Peso specifico medio 1,100 kg/l

Resistenza alla
abrasione umida Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486)

Percentuale in peso di secco
resina sul secco totale 22% \pm 2

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.