

ALKIDINA LUCIDA E OPACA

Vernice per legno alla nitrocellulosa

CARATTERISTICHE

Vernice nitrosintetica di finitura trasparente, adatta per manufatti in legno all'interno, facilmente applicabile. È ideale per l'uso professionale in quanto dotata di potere riempitivo, adesione su fondi carteggiati e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura. Forma una pellicola di finitura caratterizzata da elevata omogeneità estetica.

Formulata con nitrocellulosa modificata e resine alchidiche, è sensibile al vapore acqueo ed ai prodotti contenenti solventi che possono deteriorare la superficie.

Disponibile in versione lucida e opaca.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

	VALORE	METODO
ELASTICITÀ	BUONA	
DUREZZA E RESISTENZA AL GRAFFIO	BUONA	
RESIDUO SECCO IN PESO	Lucida: 27-31% Opaca: 20-24%	Interno PF25
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 15' Fuori impronta 1h SovrapPLICABILE bagnato su bagnato 15-20' Completa 5g	

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	900-1000 g/l	Interno PF3
GLOSS	Lucida: 85-95 Opaca: 20-30	Interno PF6

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C lontano da fonti di ignizione.

COLORI

Trasparente incolore.

IMPIEGO

Si impiega nella verniciatura di mobili in stile antico, cornici, battiscopa, manici, sia applicata direttamente in più mani, sia sopra fondo *Carteggiabile CS21* o sopra fondi poliuretanici. In condizioni sfavorevoli per troppa umidità o elevata temperatura, per evitare puntinature o altri difetti del film, usare il diluente *Butol*. Il prodotto può essere applicato anche ad immersione soprattutto su pezzi torniti. L'applicazione avviene generalmente attendendo 15-20' tra gli strati con la tecnica del bagnato su bagnato.

ATTREZZI

Spruzzo, Immersione.

DILUIZIONE

10-20% con *Butol* o 15-30% con *Nitro NV5000* in volume.

In condizioni sfavorevoli per troppa umidità o elevata temperatura, per evitare puntinature o altri difetti del film, usare il diluente *Butol*.

RESA

9-11 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

SISTEMI DI PTTURAZIONE

Manufatto in legno di specie diverse

1. Levigare il legno prima con carta abrasiva grana 80 e poi con carta abrasiva grana 150
2. Tinteggiare eventualmente con una soluzione di *Arol*, diluito con acqua o acetone;
3. Dopo 30' applicare 2 o 3 strati di *Carteggiabile CS21*, intervallati di 2h;
4. L'eventuale patinatura deve essere eseguita prima dell'ultimo strato di fondo e dopo aver levigato lo strato di fondo precedente;

5. Dopo 2h levigare con carta abrasiva grana 180-220 ed applicare *Alkidina*.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice di finitura trasparente nitrosintetica con residuo solido superiore al 22% da applicarsi a spruzzo o immersione con consumo pari a 100 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.