

CARATTERISTICHE

Pittura idrodiluibile, per esterno e interno, impermeabile all'acqua e adeguatamente traspirante, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto.

La sua alta qualità assicura la massima protezione e resistenza del colore all'esterno con un ottimo livello di finitura. Grazie all'elevata finezza è ideale anche per applicazioni interne, dove fornisce un film duro, elastico e tenace con alta resistenza alla penetrazione delle macchie e dello sporco. Permette una facile pulizia anche con i comuni detersivi (con una massima resistenza dopo 10 gg dall'applicazione). Presenta una bassa opacità e una media capacità uniformante.

RESISTENZA ALL'ACQUA

Il prodotto essicca e polimerizza completamente in circa 10 gg in condizioni ottimali (+15+30°C con umidità del supporto <10% ed umidità relativa dell'aria <75%).

Se prima dell'essiccazione completa la pittura subisce dilavamento dovuto ad acqua piovana o a condensa (nel caso di nebbia o umidità superiore all'85%) potrebbero manifestarsi delle colature di aspetto semilucido più o meno estese. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulla resistenza del prodotto e viene eliminato con idrolavaggio o dalla successiva azione naturale di pioggia e sole.

COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa e inerti selezionati.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	Classe EN 13300	Metodo	Valore
Brillantezza	Molto opaco	UNI EN ISO 2813	Gloss < 5
Presa di sporco	Molto bassa	UNI 10792	$\Delta L \leq 3$
Resistenza alla spazzolatura a umido	1	UNI EN ISO 11998	$L_{diff} < 5 \mu$
Coprenza (Bianco)	2 (10m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 e $< 99,5$
Residuo secco in peso		Interno PF25	68-72 %
Essiccazione		Interno PF2	Sovrapplicabile 4-6h Completa 10 giorni

SPECIFICHE

Peso specifico	Interno PF36	1270-1660 g/l
----------------	--------------	---------------

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Bianco, Nero, Giallo Limone, Giallo Ossido, Rosso Vivo, Rosso Veneziano, Terra Ombra, Verde Ossido, Blu Oltremare.

La gamma delle tinte può essere ampliata nelle tonalità delle mazzette Area 115, Spazio 100, Tintoretto (solo per interno), Tucano e NCS. Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16. Tra una produzione e l'altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione.

IMPIEGO

È idonea per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici (anche con tinte intense) di supporti alcalini, nuovi o in fase di manutenzione, quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo e fibrocemento, in atmosfera rurale, marina o industriale.

Pur essendo compatibile con cemento e cemento armato, assicura una protezione valida, ma non specifica. Per superfici all'esterno soggette a inquinamento biologico da muffe, alghe e muschio, aggiungere 350 ml di B25 ogni 14 litri di pittura.

ATTREZZI

Rullo, Pennello, Spruzzo Airless.

DILUIZIONE

Rullo, Pennello: 15-30% in volume con acqua.

Spruzzo airless: 0-10% in volume con acqua.

Supporti assorbenti: primo strato 70-100% in volume con acqua.

RESA

10-12 m²/l per strato.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

ALL'ESTERNO

Superfici nuove di intonaci cementizi, intonaci premiscelati, intonaci di malta bastarda, cemento armato, prefabbricati in cemento

1. Pulire con idrolavaggio a pressione da ogni impurità, come sporco, muffe, alghe, muschio, distaccanti di getto;
2. Trattare con B1 se presente inquinamento biologico da muffe, alghe, muschio;
3. Dopo 5-8h applicare uno strato di *Murisol* o *Murisol W*;
4. Dopo 5-8h applicare due strati di *K81 Universale* a distanza di 4-6h uno dall'altro.

Manutenzione su vecchie pitture

- A. Asportare con spazzole e raschietti la pittura in fase di distacco, efflorescenze o altri residui incoerenti o materiale in fase di sgretolamento ed eseguire lavaggio con idropulitrice;
- B. Ripristinare eventuali parti di intonaco mancante con K29 se i ripristini sono di piccola entità; altrimenti, per grossi spessori, usare *Rasacap 50* o *501*;
- C. Dopo 24h se si utilizza K29 o 14 gg se si utilizza *Rasacap 50* o *501*, trattare con B1 se presente inquinamento biologico da muffe, alghe, muschio; successivamente procedere come ai punti 3 e 4.

Manutenzione su rivestimenti a spessore

1. Asportare con spazzole e raschietti eventuale rivestimento in fase di distacco, efflorescenze o altri residui incoerenti o materiale in fase di sgretolamento ed eseguire lavaggio con idropulitrice;
2. Ripristinare eventuali parti di rivestimento a spessore mancante;
3. Trattare con B1, se presente inquinamento biologico da muffe, alghe, muschio;
4. Procedere come al precedente punto 4.

ALL'INTERNO

Intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda o di calce idraulica, rasature a stucco, cartongesso, cemento armato, prefabbricati in cemento nuovi e vecchie pitture lavabili esenti da muffa

Asportare tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con *Stucco Light* e procedere come segue:

Su superfici nuove e pulite applicare due strati di *K81 Universale* a distanza di 4-6h uno dall'altro.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura con resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa, per esterno e interno da applicarsi su superficie trattata con idoneo primer con un consumo pari a 180 ml/m² (290 g/m²).

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini.

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.