

CARATTERISTICHE

Soluzione idrofobizzante in resina minerale di silossani chimicamente stabili all'alcalinità che rendono repellenti all'acqua le superfici trattate. *Silomur* non è filmogeno e quindi protegge i muri dall'umidità, lasciandoli traspirare senza modificare l'aspetto e la tinta sottostante. Per il suo effetto idrorepellente contribuisce a mantenere la superficie trattata pulita per lungo tempo.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	VALORE OTTIMA	METODO
DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO		
ESSICCAZIONE	Sovrapponibile 5-8h	Interno PF2
RESIDUO SECCO IN PESO	7-9 %	Interno PF25

SPECIFICHE

	VALORE	METODO
PESO SPECIFICO	750-850 g/l	Interno PF3

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Incolore

IMPIEGO

È idonea per la protezione da eccessivi assorbimenti di acqua di manufatti nuovi a base di supporti alcalini quali calcestruzzo e fibrocemento, mattoni, pietre naturali in atmosfera rurale, marina o industriale. Nel caso di mattoni faccia vista monocottura, prima del trattamento chiedere informazioni al produttore del materiale.

ATTREZZI

Pennello, Rullo, Spruzzo

DILUIZIONE

Pronto all'uso

RESA

5-6 m²/l per strato. La resa è funzione del tipo di supporto e dell'assorbimento dello stesso.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

1. Accertarsi che il supporto sia esente da ogni impurità, come sporco, muschio, efflorescenze o pitture vecchie, ed eventualmente spazzolare;
2. Applicare due strati di *Silomur* a distanza di 5-8h una dall'altro;
3. Se si deve effettuare la manutenzione pulire le superfici come in precedenza e riapplicare *Silomur* come al punto 2.

VOCE DI CAPITOLATO

Idrorepellente silossanico con residuo attivo >8% trasparente, da applicarsi direttamente sulla superficie da idrofobizzare con un consumo medio di 220 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.