

## INDURIL



Vernice indurente per plastici

---

Colore	Trasparente incolore
--------	----------------------

Confezioni	1 - 5 - 20 litri
------------	------------------

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa.
--------------	--

Peso specifico medio	1,100 kg/l.
----------------------	-------------

Essiccazione	Asciutto: 3 - 6 ore. Indurito: 12 - 24 ore.
--------------	--

Sovrapplicazione	Dopo 12 - 16 ore.
------------------	-------------------

Resa	10 - 12 mq/l a seconda del tipo di applicazione.
------	--

Aspetto del film	Varia a seconda del tipo di diluizione adottata.
------------------	--

Resistenza all'acqua	Ottima.
----------------------	---------

Resistenza agli agenti chimici	Ottima agli alcali.
--------------------------------	---------------------

Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima.
------------------------------------	---------

Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
---------------	--

---

---

Modo d'impiego	
Impiego	Per aumentare la durezza, la brillantezza e l'impermeabilità all'acqua dei plastici murali.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Secondo il tipo di finitura che si desidera ottenere.
Temperatura di applicazione	5 - 30 °C.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

---

Sistemi di applicazione	<b>A) Finitura lucida:</b> - Litri 10           INDURIL, litri 0,500        PLASTOLIN (o SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO), litri 0,500        ACQUA. - Resa: 10-15 mq/l per mano (miscela).  <b>B) Finitura semilucida:</b> - Litri 10           INDURIL, litri 5             PLASTOLIN (o SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO), litri 5             ACQUA. - Resa: 8-10 mq/l per mano (miscela).  <b>C) Finitura satinata:</b> - Litri 5            INDURIL, litri 10           PLASTOLIN (o SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO), litri 5            ACQUA. - Resa: 7-9 mq/l per mano (miscela).
-------------------------	---

Le suddette miscele si applicano, a pennello, sopra le verniciature con i Prodotti PLASTOLIN o SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO, 48 ore dopo la loro applicazione.

---

## Voce di Capitolato

Vernice indurente per plastici (tipo Induril); a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Peso specifico medio 1,100 kg/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.  
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.